



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest, Baross u. 114-116.
info@csuszaszatloszalag.hu

Csúszásgátló szalagok adatlapja

Tárgy	Eredmények	Tesztelési eljárás
Hordanyag	0,1 mm PVC	Tolómérővel
Öntapadó anyag típusa	Solvent acrylic	N/A
Ásvány típusa	Aluminium Oxide	N/A
Tapadás acélra (g/25.4mm ²)	1500 +	PSTC - 4
Szakítószilárdság (Kg/25.4mm ²)	6.0 +	PSTC - 31
Szakadási ellenállás (g)	5600 +/- 200	PSTC - 39
Hőmérséklet tartomány	-30°C től +70°C ig	Lásd. táblázat alatti jegyzetben
Fékezésre történő nyúlás	25% +	PSTC - 31
Maximális tekeresméter	1168mmX100m	N/A
Vízállóság (hónapban)	10	PSTC - 35
Vegyszerállóság (hónapban)	8	PSTC - 35
Motorolaj tűrés	Kiváló	PSTC - 35
Élettartam (hónapban)	12- 24 (kiindulási adat)	PSTC - 9

A hőmérsékleti tesztek az Adhesive Technical Services Ltd. független laboratóriumában végezték Angliában (a teszt eredmények rendelkezésre állnak).

Súrlódási tényezők adatai a különböző termékekre

Csúszásgátló szalagok	Teszt eredmények száraz felületen	Teszt eredmények nedves felületen
Standard	99 TRL	71 TRL
Fokozott érdes	102 TRL	80 TRL
Extra érdes	102 TRL	80 TRL
Aqua-Safe	106 4S	31 4S
Normál érdes gumiszerű	106 4S	42 4S
Fokozott érdes gumiszerű	95 TRL	60 TRL

A fenti tesztek egy Inga segítségével végezték, a tesztek egy elismert független súrlódást tesztelő laboratóriumban végezték és a szertifikát másolata elérhető. Az ingával történő vizsgálat egy dinamikus teszt, statikus tesztre is rendelkezésre állnak eredmények (ASTCM C 1028-96). Az összes fenti adat csak referencia érték.