



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest
Baross u. 114-116.
info@csuszaszatloszalag.hu

Fokozott érdes gumiszerű csúszásgátló szalag

23/04/2024

Tárgy:	Eredmény
Összetétel	PVC felsőrész és PET alap
Ragasztóanyag típusa	Oldószeres akril
Teljes vastagság (mm)	1,3 mm
Tackloop (kg/25,4 mm)	6.23
Kohézió (perc/25°C)	2812↑
Tapadás rozsdamentes acélhoz (N/25mm - 20 perces tartózkodási idő)	31,2 (AF) FINAT FTM1
Hámlási tapadás rozsdamentes acélhoz (N/25mm - 24 órás tartózkodási idő)	34,6 (AF) FINAT FTM1
Hőmérséklet-tartomány	-30°C~ 80°C
Maximális tekeresméter	1371mm x 100m
Élettartam (hónapok)	12-24

LRV teszteredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Av. LRV	Tartomány
H3415N (fekete)	9004	Fekete U	0.5	1
H3415Y (sárga)	1023	108 U	44.5	1
H3415S (szürke)	7046	425 U	5.8	1
H3415T (átlátszó)	Átlátszó	Átlátszó	47.5	12
H3415W (fehér)	9003	705 U	78.5	1

Súrlódási együttható adatok

Vizsgálat	Száraz felület Vizsgálati eredmény	Nedves felület vizsgálati eredménye
EN16165:2021 Ingavizsgálati érték (PTV)	0.95	0.6
DIN51130 NFSI	R10 Nagy vonóerő	

A fenti vizsgálatokat a Pendulumnak megfelelően végezték, a vizsgálatokat elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A Pendulum egy dinamikus vizsgálat, a statikus vizsgálatokhoz az ASTM C 1028-96 szabvány szerinti eredmények is rendelkezésre állnak. A fenti adatok csak referenciaként szolgálnak.

