



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

Kapaszkodó csúszásgátló szalag adatlap

2024.04.24

Tárgy	Eredmény
Összetétel	PVC felső rész és PET alap
Teljes felhordott vastagság	1,11
Ragasztóréteg vastagsága	0,1 mm
Anyagvastagság	0,8
Teljes vastagság	0,9 mm
Ragasztó típus	Oldószeres akril
Tapadási hurok (kg/25,4 mm)	6,2
Kohéziós erő (perc/25 °C)	2812↑
Acélhoz való tapadás (kg/25,4 mm)	5,716
A gyártott tekercs maximális mérete	1370 mm x 100 m
Élettartam (hónap)	24

LRV teszt eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Átlagos LRV	Tartomány
H3418 (Fekete)	702	Fekete U	1	2

Súrlódási együttható adatok

	Száraz felületen végzett teszt eredménye	Nedves felületi vizsgálati eredmény
H3418	9	25
Rz		59,3

A fenti teszteket a CTIOA inga módszerével, négy S gumicsúszóval végezték, a teszteket egy elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, és a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A CTIOA egy dinamikus teszt, statikus tesztekre az ASTM C 1028-96 szerint végzett eredményeink is rendelkezésre állnak.

Az összes fenti adat csak tájékoztató jellegű.

