

H3403D Veszélyt jelző fotolumineszcens adatlap

Tárgy	Eredmény	Vizsgálati módszer
Háttér hordozó	0,1 mm PVC	Féknyereg módszer
Teljes felvitt vastagság	1,03	Féknyereg módszer
Ragasztóanyag típusa	Oldószeres akril	N/
Ásványi típus	Alumínium-oxid	N/
Acélhoz való tapadás (g/25,4 mm ²)	1500↑	PSTC-4
Szakítószilárdság (kg/25,4 mm ²)	6,0↑	PSTC-31
Tépésállóság (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Töréshossz	25%↑	PSTC-31
Húzási tapadás, N/25 mm	21	180° FINAT FTM 1
Szakítószilárdság, N/25 mm	95	Lloyd, 500 N terhelésmérő
Hőmérséklet-tartomány	-30°C és +70°C között	Lásd az alábbi megjegyzéseket
A gyártott tekercs maximális mérete	1168 mm x 100 m	N/A
Vízállóság (hónap)	10	PSTC-35
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (hónapok)	8	PSTC-35
Motorolajjal szembeni ellenállás	Kiváló	PSTC-35
Élettartam (hónap)	12–24	PSTC-9
Tárgy	Eredmény	Vizsgálati módszer

A hőmérsékleti vizsgálatot az Adhesive Technical Services Ltd független vizsgálati laboratóriuma végezte, Anglia (a vizsgálati eredmények rendelkezésre állnak)

Sötétben világító safety-grip® eredmények

30 millikandela/m² 2 perc után, 5 mcd 10 perc után

Fénykibocsátási vizsgálatokat a Luminous Technologies Ltd. végzett Angliában.

Súrlódási együttható adatok

Safety-Grip™	Száraz felületen végzett teszt eredménye	Nedves felületen végzett vizsgálat eredménye
Szabvány	102 TRL	71 TRL

A fenti tesztek a Pendulum előírásainak megfelelően, egy elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban kerültek elvégzésre, és a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll.

Az inga egy dinamikus teszt, statikus tesztekre az ASTM C 1028-96 szabvány eredményei is rendelkezésre állnak.

LRV teszt eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Átlagos LRV	Tartomány
H3403D (fekete)	702	Fekete U	0,4	0,5
H3403D (GID)	6019	7485 U	66,5	9,5

A vizsgálati eljárás a Lucideon WW22 belső vizsgálati módszert követi, és megfelel a BS.8493:2008+A1:2010 követelményeinek.

Az összes fenti adat csak tájékoztató jellegű.

©Heskins Ltd 1997-2024

