



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

23/04/2024

Prémium grade utánvilágító csúszásgátló adatlap

Tárgy:	Vizsgálati módszer
Összetétel	Kompozit szerkezet
Ragasztóanyag típusa	Oldószeres akril
Teljes vastagság (mm)	1,52 mm
Tackloop (kg/25,4 mm)	2.88
Kohézió (perc/25°C)	4320
Tapadás acélhoz (kg/25,4 mm)	2.3
Hőmérséklet-tartomány	-10°C~ 80°C
Maximális tekeresméter	1220mmx50m
Élettartam (hónapok)	12-24
Izzási idő	8~10 óra

Az Adhesive Technical Services Ltd független tesztlaboratóriuma végezte a hőmérséklet-tesztet, Anglia (a teszteredmények rendelkezésre állnak).

Súrlódási együttható adatok

	Száraz felület vizsgálati eredménye	Nedves felület vizsgálati eredménye
H3452 Durva rugalmasság	95 TRL	60 TRL

	Súrlódási együttható kategória	Vizsgálat
H3452 Durva rugalmasság	R10	DIN51130

A fenti vizsgálatokat a Pendulumnak megfelelően végezték, a vizsgálatokat elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, és a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A Pendulum egy dinamikus vizsgálat, a statikus vizsgálatokhoz az ASTM C 1028-96 szabvány szerinti eredmények is rendelkezésre állnak.

LRV vizsgálati eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Av. LRV	Tartomány
H3452 (Fénylumineszcens)			48.5	4

Fotolumineszcens adatok

Idő	Fénysűrűség mcd/m ²	Vizsgálat időpontja
10 perc	299	14/04/15
60 perc	40	14/04/15

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek.

