



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

Bordázott csúszásgátló szalag adatlap

2024. április 24.

Tárgy	Eredmény	Vizsgálati módszer
Háttér hordozó	1,6 mm bordázott PVC és PET összetétel	Féknyereg módszer
Teljes felvitt vastagság	1,7	Féknyereg módszer
Ragasztóréteg vastagsága	0,1	Kaliper módszer
Ragasztó típus	Oldószeres akril	N/
Tapadási hurok (1 kg/25,4 mm)	6,26	PSTC-16
Kohézió (óra/25 °C)	24↑	ASTM-7
Acélhoz való tapadás (1 kg/25,4 mm)	2,696	PSTC-1
A gyártott tekercs maximális mérete	1194 mm x 18,3 m	N/

A hőmérsékleti tesztet az Adhesive Technical Services Ltd független tesztlaboratóriuma végezte Angliában (a teszt eredményei rendelkezésre állnak).

LRV teszt eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Átlagos LRV	Tartomány
H3435 (fekete)	702	Fekete U	1,1	1,8

Súrlódási együttható adatok

	Száraz felületen végzett teszt eredménye	Nedves felületen végzett teszt eredménye
H3435	116	30

A fenti tesztek a Pendulum előírásainak megfelelően, egy elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban kerültek elvégzésre, a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A tesztek TRL tesztjárművel kerültek elvégzésre, szükség esetén a Four S tesztadatok is rendelkezésre állnak.

Az összes fenti adat csak tájékoztató jellegű.

