



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest
Baross u. 114-116.
info@csuszaszatloszalag.hu

Super grade utánvilágító csúszásgátló adatlap

23/04/2024

Tárgy:	Eredmény
Összetétel	Kompozit szerkezet
Ragasztóanyag típusa	Oldószeres akril
Teljes vastagság (mm)	1,52 mm
Tackloop (kg/25,4 mm)	2.88
Kohézió (perc/25°C)	4320
Tapadás acélhoz (kg/25,4 mm)	2.3
Hőmérséklet-tartomány	-10°C~ 80°C
Maximális tekeresméter	1220mmx50m
Élettartam (hónapok)	12-24
Izzási idő	4~ 6 óra

LRV teszteredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Av. LRV	Tartomány
H3454 (Fénylumineszcens)			50.25	4

Súrlódási együttható adatok

Vizsgálat vizsgálati eredménye	Száraz felület vizsgálati eredménye	Nedves felület
H3454 Durva rugalmasság	95 TRL	60 TRL

Teszt	Súrlódási együttható Kategória	Vizsgálat
H3454 Durva rugalmasság	R10	DIN51130

Fotolumineszcens adatok

Idő	Fénysűrűség mcd/m ²	Vizsgálat dátuma
10 perc	138	14/04/15
60 perc	18	14/04/15

DIN 67510

A fenti vizsgálatokat a Pendulum szerint végezték, a vizsgálatokat elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A Pendulum egy dinamikus vizsgálat, a statikus vizsgálatokhoz az ASTM C 1028-96 szabvány szerinti eredmények is rendelkezésre állnak.

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek.

