



FAL 2001. Kft.

info@csuszaszatloszalag.hu

www.csuszaszatloszalag.hu

23/04/2024

Fokozott érdes csúszásgátló szalag™ adatlap

Tárgy:	Eredmény	Vizsgálati módszer
Hátsó hordozó	0,1 mm PVC	Mérőlapos módszer
Teljes alkalmazott vastagság	1.02mm	Calliper módszer
Ragasztó típusa	Oldószeres akril	N/A
Ásványi típus	Alumínium-oxid	N/A
Tapadás acélhoz (g/25,4 mm ²)	1500↑	PSTC-4
Szakítószilárdság (kg/25,4 mm ²)	6.0↑	PSTC-31
Szakítószilárdság (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Szakadási nyúlás	25%↑	PSTC-31
Hőmérséklet-tartomány	-40°C és +80°C között	Lásd az alábbi megjegyzéseket
A gyártótekercs maximális mérete	1168mmx100m	N/A
Vízállóság (hónapok)	10	PSTC-35
Vegyszerekkel szembeni ellenállás (hónapok)	8	PSTC-35
Motorolajjal szembeni ellenállás	Kiváló	PSTC-35
Élettartam (hónapok)	12-24	PSTC-9

A fenti vizsgálatokat az Adhesive Technical Services Ltd végezte, az eredeti vizsgálati adatok kérésre rendelkezésre állnak.

Súrlódási együttható adatok

	Száraz felület vizsgálati eredménye	Nedves felület vizsgálati eredménye
EN16165:2021 Inga tesztérték (PTV)	0.99	0.80
DIN51130		R13

A fenti vizsgálatokat a Pendulum szerint végezték, a vizsgálatokat elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll.



LRV vizsgálati eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Av. LRV	Tartomány
H3402N (fekete)	9004	Fekete U	0	0
H3402Y (sárga)	1023	113 U	38.25	3
H3402V (Zöld)	6010	342 U	1.5	5
H3402W(Fehér)	9003	Fehér	57.44	2.51
H3402 (átlátszó)				
H3402D (sárga/fekete)				

Hőmérséklet-tartomány

	Hőmérséklet	Megfigyelések
Fekete durva csúszásgátló szalag H3402N	-40°C	Nincs látható jele hámlásnak vagy tapadásvesztésnek.
Fekete durva csúszásgátló szalag H3402N	+80°C	Nincs látható jele hámlásnak vagy tapadásvesztésnek.

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek.



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

