



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

Normál érdes gumiszerű csúszásgátló szalag adatlap

23/04/2024

Tárgy:	Eredmény	Vizsgálati módszer
Hátsó hordozó	0,5 mm PVC	Kaliper-módszer
Teljes alkalmazott vastagság	0,65mm	Kaliper módszer
Ragasztó típusa	Oldószeres akril	N/A
Ragasztó vastagsága	0,1 mm	Kaliper módszer
Ragasztóbélés vastagsága	0,12 mm	Kaliper módszer
Teljes vastagság	0,72mm	Kaliper módszer
Kezdeti tapadás (kg/25,4mm)	0.98	ASTM D 3330
Hámlási szilárdság (kg/25,4 mm)	2.434	ASTM D 3330
Nyírési vizsgálat	24↑ óra	ASTM D 3654
Hámlási tapadás acélhoz, N/25 mm	14.3	FINAT FTM1
20 perc tartózkodási idő		
Tapadás acélhoz, N/25mm	19.3	FINAT FTM1
24 órás tartózkodási idő		
Szakítószilárdság N/25mm	269	Lloyd 500N
Szakadási nyúlás %	98	Lloyd 500N
Hőmérséklet-tartomány	-30°C és +70°C között	Lásd az alábbi megjegyzéseket
Maximális gyártási tekerdsméret	1194mm x 100m	N/A

Az Adhesive Technical Services Ltd független laboratóriuma végezte a hőmérséklet-vizsgálatot, Anglia (a vizsgálati eredmények rendelkezésre állnak).

DIN51130 vizsgálati eredmények

	Üzemeltető 1 - Hajlásszög	Üzemeltető 2 - dőlésszög
Nem.	-	-
1	10.5	8.6
2	9.8	8.7
3	9.8	8.7

LRV vizsgálati eredmények



SKU (szín)	RAL	Pantone	Av. LRV	Tartomány
H3408N (fekete)	9004	Fekete U	2.5	1
H3408R (piros)	3020	032 U	14.3	6
H3408Y (sárga)	1023	113 U	44	5
H3408W (fehér)	9003	Fehér	74.3	2
H3408V (zöld)	6010	363 U	16.7	1.1

Súrlódási együtttható adatok

eredménye	Száraz felület vizsgálati	Nedves felület vizsgálati
Ingavizsgálati érték (PTV)	1.06	0.42

A fenti vizsgálatokat a Pendulumnak megfelelően végezték, a vizsgálatokat elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A Pendulum egy dinamikus vizsgálat, a statikus vizsgálatokhoz az ASTM C 1028-96 szabvány szerinti eredmények is rendelkezésre állnak. A fenti adatok csak referenciaként szolgálnak.



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

