

TERMÉK ADATLAP

GRP csúszásmentes lemez

Szállító

Cégnév	Fal 2001. Kft.
Cím	1083 Budapest, Baross u. 114-116.
Kapcsolat	+36204642672 / info@csuszaszatloszalag.hu

Termék

Kereskedelmi név:	GRP Csúszásgátló lemez
Szabványos színek:	Fekete RAL 9005 és sárga RAL 1003
Csúszásgátló fokozat:	16 szem/cm ² vagy 24 szem/cm ²

Szabványos méretek

Hossz	Szélesség	Magasság	Szín	Felület	Súly	Súly darabonként
[mm]	[mm]	[mm]	RAL kód	[m ²]	[kg]	méter [kg]
3000	1220	4	fekete 9005	3,66	26	7,1
3000	1220	4	sárga 1003	3,66	26	7,1
300	1220	2	Fekete 9005	3,66	12-17	3,4-4,64*
3000	1220	2	sárga 1003	3,66	12-17	3,4-4,64*

Alkalmazás:	Padlók, járdák, peronok felületei, csúszásgátló
szőnyegként. Felhordás:	Poliuretán tömítőanyag, szegecsek, csavarok, anyacsavarok
Telepítés:	A csúszásgátló lapok felszerelését képzett és szakképzett személynek kell elvégeznie, a gyártó utasításainak és a hatályos előírásoknak, valamint az egészségügyi és biztonsági szabályoknak megfelelően. A felszerelés során különös óvatossággal kell eljárni, és megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Termék tulajdonságai

Összetétel	Izofitalikus gyanta, üvegszál, alumínium-oxid
Egészségügyi tanúsítvány:	B.BK.60111.0375.2024
Csúszásgátló besorolás:	R13 a DIN EN 16165:2023-02 szerint
Tűzállóság:	Bfl s1 osztály a PN EN 13501-1 szabvány szerint+ A1
2010 Felületi ellenállás (Ω):	: <1x10 ¹¹ – Nem vezető anyag
Időjárásállóság:	A lemezek ellenállnak az időjárási körülményeknek, mint például eső, napfény, só és széles hőmérsékleti tartománynak (-50 °C és +105 °C között).

*- a csúszásgátló bevonat textúrájától függően, kavics 24 esetén 12 kg, kavics 16 esetén 17 kg.

Vegyí ellenállás

Anyag	Maximális koncentráció	Maximális hőmérséklet [°C]
Szervetlen vegyületek		
Cink-nitrát (V)	Bármely	7
Magnézium-nitrát (V)	Bármilyen	60
Réz-nitrát (V)	Bármely	77
Kálium-nitrát	Bármely	77
Nátrium-nitrát (V)	Bármely	77
Nátrium-bromid	Bármely	77
Réz-cianid (II)	Bármely	77
Nátrium-cianid	Bármely	77
Ammónium-klorid	Bármely	77
Ón-klorid (II)	Bármely	71
Lítium-klorid	Telített oldatok	66
Magnézium-klorid	Bármely	77
Réz-klorid (II)	Bármely	77
Nikkel-klorid	Bármely	77
Higany-klorid (II)	Bármely	66
Kálium-klorid	Bármely	77
Vas-klorid	Bármely	77
Vas-klorid	Bármely	77
Kálium-dikromát	Bármely	77
Kalomel	Bármely	60
Salétromsav (V)	20	21
Bromhidrogénsav	50	49
Krómsav (VI)	5	21
Foszforsav (V)	100	49
Kénsav (VI)	25	24
Sósav	37	24
Vízperoxid	5	38
Cink-szulfát (VI)	Bármely	77
Magnézium-szulfát (VI)	Bármely	77
Nikkelsulfát (VI)	Bármely	77
Kálium-szulfát	Bármely	77
Nátrium-szulfát (VI)	Bármely	77
Ammónium-hidrogén-karbonát	15	5
Klorozott víz	Telített oldatok	27
Desztillált víz	10	77
Tengervíz	Bármilyen	70
Alumínium-hidroxid	Bármilyen	71
Nátrium-hidrogén-szulfát (VI)	Bármely	77

Anyag	Maximális koncentráció	Maximális hőmérséklet [°C]
Szerves vegyületek		
Benzin	100	24
Etanol	50	24
Formaldehid	50	24
Glicerín	100	66
Etilén-glikol	Bármilyen	32
Propilén-glikol	Bármely	77
Glükóz	Bármely	77
Benzoésav	Telített oldatok	6
Citromsav	Bármely	77
Tejsav	Bármely	77
Ecetsav	80	77
Ecetsav	50	52
Oxálsav	Bármilyen	24
Borkősav	Bármely	77
Nátrium-acetát	Bármely	71
Nátrium-acetát	Bármely	71

További információ

Használat:

A csúszásgátló lapok beltéri és kültéri környezetben egyaránt használhatók. Aktív habosítószerrel és kemény sörtéjű kefékkel, például rizskefével tisztíthatók. Ezekkel az eszközökkel történő rendszeres tisztítás biztosítja a szennyeződések hatékony eltávolítását és a csúszásgátló tulajdonságok megőrzését.

Hulladékkezelés:

A poliészter-üveg laminátumból készült csúszásgátló lapokat a helyi ipari és építési hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ez a termék nem biológiailag lebontható, ezért nyílt lángon nem égethető. Leszerelés után a hulladékot szelektálni kell, és a műanyagok gyűjtésére kijelölt helyre kell vinni. Ez a termék nem minősül veszélyes hulladéknak.