



Fal 2001. Kft.

1083 Budapest, Baross u. 114-116.

info@csuszaszagatoszalatag.hu

2024. április 27.

Premium és Super grade világító jelölőszalag adatlap

Tárgy	Eredmény
Összetétel	PET
Ragasztó típusa	Nyomásérzékeny
Teljes vastagság (mm)	0,37 mm
Fénylési idő	8–10 óra
Hőmérséklet-tartomány	-30 °C – 90 °C
Maximális tekeresméret	1240 mm x 50 m
Szín (nappali fényben)	Zöldes sárga
Fénylő szín	Világos zöld

A vizsgálati eljárás a Lucideon WW22 házon belüli vizsgálati módszerét követi, és megfelel a BS.8493:2008+A1:2010 szabvány követelményeinek.

LRV vizsgálati eredmények

SKU (Szín)	RAL	Pantone	Átlagos LRV	Tartomány
H8152 (GID)	6019	365 U	96,3	3,2

Fotolumineszcens teljesítmény*

Idő	Fényerősség (mcd/m²)	Vizsgálat dátuma
10 perc	222	2017.02.20
60 perc	27	2017.02.20
0,3 mcd/m2-re történő lecsengési idő > 600 perc DIN 65710		

A fenti vizsgálatokat az ASTM 2072 szabványnak megfelelően végezték. Az E 2073 vizsgálati módszer szerint az értékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint: 20,0 mcd/m² az aktiválás befejezése után 10 perccel; és 2,8 mcd/m² az aktiválás befejezése után 60 perccel. A fenti adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

