



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest

Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

Utánvilágító jelölőszalag adatlap

2024.04.27

Tárgy	Eredmény
Háttér hordozó	0,15 mm PVC
Teljes felvitt vastagság	0,79 mm
Ragasztó típus	Oldószeres akril
Ragasztó vastagsága	0,06 mm $\pm$ 0,01 mm
Hátlap vastagsága	0,17 mm $\pm$ 0,01 mm
Tapadás acélhoz	1,5 kg/25,4 mm $\uparrow$
Szakítószilárdság	4 kg/25,4 mm $\uparrow$
Töréshosszabbodás	25% $\uparrow$
Hőmérséklet-tartomány	-5 °C és +50 °C között

Fényerősség-teszt	
Idő (perc)	Fényerő (mcd/m ²)
2	478,4
10	95,1
30	27,7
60	12,17
Bomlási idő (0,3 mcd/m ² -ig)	1450 perc

LRV teszt eredmények				
SKU (szín)	RAL	Pantone	Átlagos LRV	Tartomány
H8101X (GID)	6019	7485 U	78,3	3
H8101R (piros)	3024	1787	94,3	2
H8101O (narancssárga)	2005	1645	97,5	0,6
H8101Y (sárga)	2007	1495	99,9	0,2
H8101B (kék)	5012	2995	35,7	2,3

Az összes fenti adat csak tájékoztató jellegű.



FAL 2001. Kft.

